

طلاءات الأرضيات

طلاء إيبوكسي نهائي محبب

طلاء إيبوكسي نهائي خالٍ من المذيبات يمنح ملمس قشر البرتقال. يُخطط ملمس السطح وسماكة الطبقة وفقاً لطريقة التطبيق. تُطلب المشورة الفنية لاختيار البرايمر.

العبوة	اسم المنتج	التشطيب
طقم A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg	RENGA TX	لامع / ملمس قشر البرتقال
المكونات	الكثافة	محتوى المواد الصلبة
ثنائي المكونات	1,55 ± 0,05 kg/L	100% بالوزن
مدة صلاحية الخليط للاستخدام	الاستهلاك	الجفاف السطحي
30-35 دقيقة عند 23°C / 200 g	من 500 إلى 600 غ/م ²	من 6 إلى 8 ساعات عند 23 °C
زمن إعادة الطلاء	المعالجة الكاملة	
24 ساعة عند 23 °C	7 أيام عند 23 °C	

الاستخدام والاختيار

طلاء إيبوكسي نهائي خالٍ من المذيبات يمنح ملمس قشر البرتقال. يُخطط ملمس السطح وسماكة الطبقة وفقاً لطريقة التطبيق. تُطلب المشورة الفنية لاختيار البرايمر.

قبل المشروع

حددوا نوع السطح والطلاء القائم وحالة السطح. يجب التحقق من متطلبات التحضير والتوافق قبل التطبيق.

أرسلوا المساحة أو أبعاد الخطوط والاستخدام المقصود ومعدات التطبيق ومواصفات المشروع إن وجدت.

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج