

دهانات تخطيط الطرق

مادة تخطيط الطرق البارزة MMA

مادة MMA لتخطيط الطرق بعلامات بارزة، وهي منتج مستقل عن مادة الفرد. تُختار هندسة البروز والمعدات وتحضير السطح وفقاً لمواصفات المشروع.



الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة
المكون الرئيسي 25 kg · المصلب منفصل

نسبة الخلط
من 1 إلى 2% من وزن المكون الرئيسي حسب الظروف الجوية

عبوة المصلب
كرتونة 25 كغ

المُصلَّب
AKPEROX BP50 (مسحوق)

الفتح أمام حركة المرور
من 30 إلى 45 دقيقة بعد التطبيق

درجة حرارة التطبيق (السطح)
من 5 إلى 40 °C

مدة صلاحية الخليط للاستخدام
نحو 15 دقيقة عند 20 °C

المعيار
TS EN 1871

مدة الصلاحية في التخزين
سنة واحدة

الكثافة
1.70 ± 0.05 كغ/لتر

شكل البروزات
يُحدَّد شكل البروزات وارتفاعها والمسافة بينها
وفق مواصفات المشروع

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج