

دهانات تخطيط الطرق

مادة تخطيط الطرق MMA للفرد

مادة MMA ثنائية المكونات لتخطيط الطرق بالفرد. يُقدّم المكون الرئيسي والمصلب بصورة منفصلة. تُحدد السماكة وطريقة التطبيق وفقاً لمواصفات المشروع ونشرة البيانات الفنية الحالية.

الحد الأدنى للطلب 1 طن لكل لون	توفر الألوان الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب	العبوة المكون الرئيسي 25 kg · المصلب منفصل
نسبة الخلط من 1 إلى 2% من وزن المكون الرئيسي حسب الظروف الجوية	عبوة المصلب كرتونة 25 كغ	المُصلب AKPEROX BP50 (مسحوق)
الفتح أمام حركة المرور من 30 إلى 45 دقيقة بعد التطبيق	درجة حرارة التطبيق (السطح) من 5 °C إلى 40 °C	مدة صلاحية الخليط للاستخدام نحو 15 دقيقة عند 20 °C
مدة الصلاحية في التخزين سنة واحدة	سماكة التطبيق من 2 إلى 5 مم	الكثافة 1.70 ± 0.05 كغ/لتر
المعيار TS EN 1871		

الاستخدام والاختيار

مادة MMA ثنائية المكونات لتخطيط الطرق بالفرد. يُقدّم المكون الرئيسي والمصلب بصورة منفصلة. تُحدد السماكة وطريقة التطبيق وفقاً لمواصفات المشروع ونشرة البيانات الفنية الحالية.

قبل المشروع

حددوا نوع السطح والطلاء القائم وحالة السطح. يجب التحقق من متطلبات التحضير والتوافق قبل التطبيق.

أرسلوا المساحة أو أبعاد الخطوط والاستخدام المقصود ومعدات التطبيق ومواصفات المشروع إن وجدت.

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج