دهان البردورات بأساس أكريليكي

بأساس راتنج أكريليكي · قائم على المذيبات · تطبيق على البارد

وصف المنتج

دهان للبردورات بأساس راتنج أكريليكي، قائم على المذيبات، جاهز للاستخدام، يُطبَّق على البارد. له تركيبة دهان تخطيط الطرق بأساس أكريليكي نفسها، ويُستخدم على أحجار حواف الأرصفة (البردورات).

المزايا

- مقاومة عالية للتآكل.
- سريع الجفاف.
- متين.
- جاهز للاستخدام.
- الأبيض والأصفر لونان جاهزان؛ وتُنتج ألوان RAL الأخرى حسب الطلب.

مجالات الاستخدام

يُستخدم في دهان أحجار حواف الأرصفة (البردورات) وفي علامات التوجيه.

الخصائص الفنية

الخاصية	القيمة
نوع الراتنج	أكريليك، قائم على المذيبات
محتوى المواد الصلبة (حجمًا)	من 73 إلى 77%
الكثافة	من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر
المخفف	مخفف Renga

أزمنة الجفاف

الخاصية	القيمة
جفاف السطح	أقل من 15 دقيقة
الجفاف التام	45 دقيقة كحد أقصى

تنطبق هذه القيم عند 25 °C؛ وتطول الأزمنة في درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية.

معلومات التطبيق

تحضير السطح. يجب أن يكون سطح حجر البردورة نظيفًا وجافًا وخاليًا من الزيوت والأوساخ والغبار والأجزاء المفككة.

ظروف التطبيق. درجة حرارة التطبيق من 5 إلى 40 °C؛ والرطوبة النسبية 85% كحد أقصى.

التخفيف. جاهز للاستخدام من دون تخفيف. وعند الحاجة يمكن تخفيفه بنسبة لا تتجاوز 5% باستخدام مخفف Renga.

معدات التطبيق. الرولة أو مسدس الرش الهوائي.

المعيار

مطابق للمعيار TS EN 1871؛ وحاصل على شهادة TSE.

التعبئة والتخزين

العبوة	دلو / علبة معدنية 25 كغ
التخزين	في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق، في مكان بارد وجيد التهوية ومحمي من الحرارة.
مدة الصلاحية في التخزين	سنة واحدة

الصحة والسلامة

سائل وبخار قابلان للاشتعال. يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والشرر واللهب المكشوف؛ لا تُستنشق الأبخرة، ويُستخدم في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية فقط، مع ارتداء قفازات وملابس ونظارات واقية. للاطلاع على التفاصيل، راجعوا صحيفة بيانات السلامة (SDS) الخاصة بالمنتج.

تستند المعلومات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه إلى الخبرة المخبرية لـ Renga Plus وإلى التطبيقات الميدانية، وهي سارية على المنتج في تاريخ النشر. ولأن ظروف السطح والطقس والتطبيق تؤثر في أداء المنتج، فإن هذه المعلومات دليل عام، ويجب أن يقيّم أشخاص مختصون ملاءمة المنتج للغرض المقصود قبل كل تطبيق. تحتفظ Renga Plus بحق تعديل منتجاتها دون إشعار مسبق، وتُلغي الطبعة الجديدة من هذه النشرة جميع الطبعات السابقة. تحققوا من الطبعة الحالية عبر rengaplus.com أو من فريقنا الفني. للاطلاع على معلومات النقل والتخزين والإسعافات الأولية والحماية الشخصية، راجعوا صحيفة بيانات السلامة (SDS) الخاصة بالمنتج.